

Preklad podstatných častí atestu hořlavosti látky DUBLIN (v originálu Interweave) –
SERVACO, 21. 12. 2006:

Předmětem testu bylo zjištění odolnosti zahoření pro nábytek dle (britské normy) BS
5852:1990 část 2.

Test byl proveden po proceduře namáčení podle bezpečnostních směrnic pro nábytek a bytové
zařízení z roku 1988 a vzorek byl podložen (standardní) nikoliv nehořlavou pěnou (o měrné
hmotnosti) 23 kg/m³.

Cigaretový test (výsledek) (látka) vyhovuje.

Úplné výsledky testu uvedeny v příloze

Výsledky se vztahují toliko k hořlavosti materiálů zkombinovaných v souladu s podmínkami
testu a nelze je považovat za vyhodnocení všech požárních rizik materiálů a výrobku během
používání.

Příloha:

Cigaretový test	Vzorek 1	Vzorek 2
Dle BS 5852, část 2, zdroj 0 (zdroj imitující cigaretu)		
Čas od přiložení zdroje do vzplanutí	Nedošlo ke vzplanutí	Nedošlo ke vzplanutí
Čas doutnání od přiložení (min)	23	24
Tavení vzorku	Ano	Ano
Odkapávání	Ne	Ne
Ožehnutí (barevná stopa)	Ano	Ano
Progresivní doutnání při závěru testu	Ne	Ne

Požadavky (normy): během 1 hodiny od přiložení cigarety (zdroje) nesmí dojít ke vzplanutí
ani k progresivnímu doutnání.